

МОСКОВСКАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

съ 6-го мая 1864 по 1-е мая 1866 года.

(Статья третья и последняя.) (*)

Наконецъ мы можемъ приступить къ сдѣлки не самой интересной части нашего отчета и, безъ сомнѣнія, самой важной, какъ по оцѣнкѣ принимаемыхъ въ казну предметовъ, такъ и по оцѣнкѣ ихъ производителей или поставщиковъ—къ техническому отчету. Данныя къ его составленію велись въ московской приемной комиссіи съ настойчивою терпѣливостію; они даютъ возможность сдѣлать заключеніе о качествѣ того, что принято, о томъ, что должно быть поправлено или измѣнено въ условіяхъ будущихъ заподрядовъ, и о достоинствѣ лицъ, т. е. поставщиковъ, съ которыми военное министерство имѣть дѣло. Въ этомъ случаѣ нельзя говорить вообще: необходимо войти въ подробности, и мы начнемъ съ сукна безворснаго.

1) Приемъ сукна безворснаго.

Съ 6-го мая 1864 по 1-е мая 1866 года комиссія приняла, какъ уже было сказано, 2,753,118 $\frac{3}{4}$ аршинъ безворснаго сукна. Она имѣла дѣло съ 15-ю фабрикантами, дѣятельность которыхъ по отношенію къ московской приемной комиссіи выражается стѣдующими цифрами:

Ф И Р М Ы :

Количество безворснаго сукна,
поставленное съ 6-го мая 1864
по 1-е мая 1866 года.

а) *Московской губерніи.*

1) Братьевъ Бабкиныхъ и К°	1,115,016	аршинъ.
2) Братьевъ Алексѣевыхъ и администра-		
ции ихъ.	533,252 $\frac{1}{2}$	—
3) Рыбникова	100,000	—
4) Муравлева	20,000	—
5) Дм. Жучкова	16,414	—

(*) См. „Военный Сборникъ“ 1866 г., №№ 9 и 10.

б) Калужской губерніи.

6) Наслѣдниковъ дѣйствительной статской совѣтницы Рябининой 802,264 арш.

в) Черниговской губерніи.

(Изъ посада Клинцовъ.)

7) Сапожковой	56,332 $\frac{1}{2}$	—
8) М. Кубарева	34,391 $\frac{1}{2}$	—
9) Черкасского	23,447 $\frac{1}{4}$	—
10) Степушина	18,361 $\frac{1}{4}$	—
11) А. Кубарева	10,314 $\frac{3}{4}$	—
12) И. Машковскаго	9,288 $\frac{1}{2}$	—
13) Миклашевскаго	6,883 $\frac{1}{4}$	—
14) Полякова	4,636 $\frac{1}{2}$	—
15) В. Машковскаго	2,516 $\frac{3}{4}$	—

Всего 2,753,118 $\frac{3}{4}$ арш.

Въ этой таблицѣ, наглядно выражающей промышленныя силы каждого изъ дѣятелей, обращаетъ невольное вниманіе участіе черниговскихъ фабрикантовъ, которые, минуя болѣе близкій Киевъ, везли свой товаръ въ болѣе отдаленную Москву и явились конкурентами московскихъ фабрикантовъ. Такъ какъ обстоятельство это можетъ показаться инымъ загадочнымъ по отношенію къ кievской приемной комиссіи, то считаю неизлишнимъ разъяснить его. Всѣ черниговскія суконныя фабрики, сравнительно съ московскими, дѣйствуютъ въ размѣрахъ меньшихъ и сильно нуждаются въ оборотномъ капиталѣ, а въ той сторонѣ нѣть капиталистовъ, которые могли бы пособить имъ. Фабриканты нашли поддержку въ Москве, въ лицѣ известнаго нашего капиталиста Демонса, и это одна изъ главныхъ причинъ поставки клинцовскаго сукна въ Москву.

Переходя затѣмъ къ оцѣнкѣ поставленнаго сукна, слѣдуетъ сказать, что московская приемная комиссія повѣряла каждую партию во 100 половинокъ учетомъ усадки сукна по мочкѣ, вѣсомъ указанаго аршина безъ кромки, числомъ нитей осѣровы и утка и разрывомъ отрѣзка съ площадью разрыва въ 6 дюймовъ шириной и 7 дюймовъ длиною. Вмѣстѣ съ тѣмъ ею наблюдались (съ сентября 1865 года) растяжимость и упругость (эластичность) сукна, т. е. ею были приняты во вниманіе тѣ данные, по которымъ единственно можно судить о достоинствахъ сукна.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ средніе выводы вѣса, числа нитей разрыва, растяжимости и эластичности безворснаго темноzelенаго сукна.

ФИРМЫ.	Годы.	Вѣсъ арш. Нитей въ сукна безъ квадратномъ кромки.				Разрывъ въ дюймахъ. фунтахъ.				Растяжимость въ %.				Эластичность въ %.			
		Позолотой.	Фунты	Золотники.	По основѣ.	По утку.	Въ сложности.	По основѣ.	По утку.	Въ сложности.	По основѣ.	По утку.	Въ сложности.	По основѣ.	По утку.	Въ сложности.	
Бр. Бабкиныхъ и К°	1864	1	14	43	41	87	123	114	237	"	"	"	"	"	"	"	"
—	1865	1	14 $\frac{1}{2}$	46	47	96	137	157	324	28	27	16	17	"	"	"	"
Бр. Алексѣевыхъ и администраціи.	1864	1	16	42	44	86	98	110	208	"	"	"	"	"	"	"	"
Рыбникова . . .	1865	1	10	45	44	89	144	158	302	30	30	15	15	"	"	"	"
Муравлева . . .	1864	1	09 $\frac{3}{4}$	43	43	86	144	135	279	"	"	"	"	"	"	"	"
Дм. Жучкова . . .	1865	1	12 $\frac{1}{2}$	44	44	88	143	169	312	34	31	18	17	"	"	"	"
Насл. Рябининой . . .	1864	1	11 $\frac{1}{2}$	44	46	90	124	131	255	"	"	"	"	"	"	"	"
—	1865	1	12 $\frac{3}{4}$	44	48	92	139	193	332	24	40	14	17	"	"	"	"
Сапожковой . . .	1865	1	11 $\frac{1}{2}$	41	46	87	148	165	313	24	27	11	14	"	"	"	"
М. Кубарева . . .	1845	1	10 $\frac{1}{2}$	43	44	87	103	165	268	24	27	13	15	"	"	"	"
Черкасскаго . . .	1865	1	15 $\frac{3}{4}$	43	46	89	123	138	261	24	28	15	17	"	"	"	"
Степунина . . .	1865	1	15	40	45	85	148	171	319	21	27	14	17	"	"	"	"
А. Кубарева . . .	1865	1	10	40	46	86	118	121	239	25	28	15	15	"	"	"	"
Иль. Машковскаго . . .	1865	1	11 $\frac{1}{2}$	40	43	83	160	163	323	26	33	14	18	"	"	"	"
Полякова . . .	1865	1	10	41	43	84	114	137	251	25	32	13	16	"	"	"	"
В. Машковскаго. . .	1865	1	11	41	43	84	140	143	283	26	33	15	19	"	"	"	"

Эта таблица наводить на слѣдующія соображенія:

По отношенію къ вѣсу.

Чѣмъ больше шерстяного матеріала въ указаномъ аршинѣ сукна даннаго сорта, тѣмъ лучше, при равныхъ остальныхъ качествахъ, должно быть сукно. Относительно вѣса первое мѣсто принадлежитъ сукну братьевъ Алексѣевыхъ, второе Черкасскаго, третье Степунина, четвертое братьевъ Бабкиныхъ и К°, далѣе Рябининыхъ и остальныхъ.

Этотъ вѣсъ уменьшается отъ 1 ф. 16 зол. до 1 ф. 9 зол.; но вѣсъ не можетъ служить исключительнымъ признакомъ добродѣти сукна: онъ зависитъ отъ нумера пряжи, ея крутизны или отъ якости, сорта шерсти и качества ткани. Послѣднее опредѣляется числомъ нитей основы и утка въ квадратномъ дюймѣ, затѣмъ сукномъ больше гарантіи, гдѣ при одномъ и томъ же вѣсѣ находится большее число нитей. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи первое мѣсто принадлежитъ Бабкинъ,

второе Рябининымъ, третье Рыбникову и Черкасскому, четвертое Дм. Жучкову, пятое Сапожковой и М. Кубареву, шестое братьямъ Алексѣевымъ, А. Кубареву и Муравлеву. Послѣднее мѣсто по числу нитей занимаютъ Поляковъ и И. и В. Машковскіе.

Сравненіе вѣса указанаго аршина съ числомъ нитей показываетъ, что одни изъ фабрикантовъ употребляли слишкомъ толстую пряжу, другіе слишкомъ тонкую, трети слабо ткали, четвертые недостаточно доваливали сукно, т. е., говоря проще: производство безворснаго сукна, въ два года знакомства съ нимъ въ московской приемной комисіи, является крайне разнообразнымъ, и разнообразіе это увеличивается различною прочностью сукна, опредѣляемой разрывомъ, доходящимъ отъ 208 до 332 фунтовъ.

Если совмѣстно сообразить цифры вѣса, числа нитей и разрыва, то первое мѣсто по качеству принадлежитъ сукну братьевъ Бабкиныхъ и К^о, поставленному ими по запоряду 1865 года, второе сукну наслѣдниковъ Рябининой по запоряду того же года. Сукна этихъ двухъ фабрикантовъ, дѣйствительно, выдавались впередъ въ ряду другихъ, какъ по значительной плотности, такъ и по своей крѣпости, при достаточномъ вѣсѣ указанаго аршина. Все это говорить и за хорошій матеріалъ, и за хорошую работу, что постоянно оправдывалось испытаніемъ усидки сукна, мочкою и просмотромъ на просвѣтъ. Я не останавливаюсь здѣсь на цифрахъ растяжимости и эластичности: наблюденія надъ этими свойствами сукна, начатыя съ сентября прошлаго 1865 года, еще не достаточно полны, чтобы сдѣлать по нимъ опредѣленныя заключенія. Цифры занесены въ таблицу какъ матеріалъ для дальнѣйшей повѣрки.

Пріостановимся лучше еще разъ на качествѣ сукна, основанномъ на вѣсѣ, числѣ нитей и разрыва.

Если принять въ соображеніе, что рѣшеніемъ военнаго совѣта 1865 года постановлены въ условія запорядовъ безворснаго сукна: вѣсъ указанаго аршина безъ кромки 1 ф. 8 зол., число нитей по основѣ не менѣе 40 зол., число нитей по утку не менѣе 42 зол., разрывъ не менѣе 85 ф., какъ по основѣ, такъ и по утку, въ общей сложности не менѣе 230 ф., то московская приемная комисія можетъ смѣло сказать, что она приняла безворсное сукно именно такихъ требованій, за исключеніемъ цифръ разрыва сукна братьевъ Алексѣевыхъ, запорядженаго въ 1864 году до утвержденія вышеупомянутыхъ

условій. Это доказываетъ, что въ утвержденныхъ условіяхъ своевременна поправка, а именно наименьшій въсѧ аршина сукна безъ кромки долженъ быть полученъ въ 1 ф. 10 зол., число нитей въ квадратномъ дюймѣ 42 по основѣ, 44 по утку, разрывъ по основѣ не менѣе 100 ф., по утку не менѣе 120 фунтовъ, въ общей сложности не менѣе 260 ф.

Поправки эти взяты изъ наименьшихъ цифръ средняго вывода и составляютъ весьма умѣренный шагъ впередъ, если принять въ соображеніе, что клинцовскіе фабриканты, къ суммѣ которыхъ относятся эти цифры, ставятъ въ казну количества весьма незначительныя, сравнительно съ прочими поставщиками. Нынѣ действующія условія были составлены въ декабрѣ 1864 года въ технической комисіи по первымъ имѣвшимся тогда партіямъ безворснаго сукна и по соглашенію съ фабрикантами, слишкомъ робко относившимися къ новымъ требованіямъ вѣса, числа нитей и разрыва.

Два года поставки безворснаго сукна доказываютъ, что фабриканты могутъ работать сукно выше условій, и поправка становится тѣмъ болѣе необходимою. Безъ нея, можетъ быть, найдутся лица, которые захотятъ производить безворсное сукно хуже, примѣняясь къ существующимъ условіямъ, льготно даннымъ по новизнѣ дѣла безворснаго сукна въ Россіи; можетъ быть, иѣкоторые изъ нихъ и забудутъ даже, что этотъ новый родъ сукна для обмунированія арміи до сихъ поръ заподряжается въ видѣ опыта и что окончательное решеніе вопроса, т. е. годности этого сукна на трехлѣтнюю службу, зависить отъ его качества.

Къ сожалѣнію, мы должны сказать, что попытки къ уменьшенію достоинства безворснаго сукна уже начались.

Говоря о безворсномъ темнозеленомъ сукнѣ, стоитъ указать еще на двѣ стороны, относящіяся къ его производству, именно на его валку и на его пороки при небрежной обработкѣ. Первое опредѣляется скидкою съ мѣры въ аршинахъ за усадку по мочкѣ, второе скидкою съ мѣры въ аршинахъ за пороки (дыры, простижки, подпаль и т. п.).

Въ нижепомѣщенной таблицѣ объяснены цифры потерь фабрикантовъ, выраженные въ процентахъ на сданное каждымъ количество аршинъ мундирнаго сукна. Таблица эта пополнена цифрами положительного брака, выраженного въ процентахъ на сданное каждымъ количество половинокъ.

Скінуто съ мѣры Забраковано безвоворс-
безворснаго сукна полови-
на аршина (въ %).

ФИРМЫ.

		За излишнюю затрату.	За реальные по- роки.	Итого скіну- то гд.	За недоста- токъ числа нитей и сле- бъдъ разрывъ.	За разные по- роки.	Всего забра- но.
Бр. Бабкиныхъ и К° по заподряду 1864 г.	— 1865 —	0,10	0,42	0,52	9,66	1,85	11,51
Бр. Алексѣевыхъ и администраціи ихъ по заподряду 1864	— 1865 —	0,43	0,61	1,04	13,33	1,57	14,90
Рыбникова по заподряду 1865 года.	— 1865 —	0,49	0,49	0,98	2,44	2,44	51,06
Муравлева. — 1864 —	— 1865 —	0,11	1,19	1,30	26,58	24,50	4,75
Дм. Жучкова. — 1864 —	— 1865 —	" 1,53	1,53	0,56	4,19	3,06	7,70
Насл. Рабининой — 1864 —	— 1865 —	0,15	0,61	0,76	4,64	2,31	35,74
Сапожковой — 1865 —	— 1865 —	" 0,23	0,62	0,85	35,74	38,05	"
М. Кубарева. — 1865 —	— 1865 —	0,23	1,24	1,47	18,19	10,84	29,03
Черкасского. — 1865 —	— 1865 —	" 1,04	1,04	13,10	7,17	20,27	"
Степунина. — 1865 —	— 1865 —	0,12	0,27	0,39	10,55	6,45	17
А. Кубарева. — 1865 —	— 1865 —	" 0,56	0,56	19,30	10,11	29,41	"
И. Машковскаго. — 1865 —	— 1865 —	" 0,75	0,75	9,55	1,40	16,95	"
Миляшевскаго. — 1865 —	— 1865 —	" 0,59	0,59	0,59	1,20	1,20	"
Полякова. — 1865 —	— 1865 —	" 0,97	0,97	25,46	7,55	33,01	"
В. Машковскаго. — 1865 —	— 1865 —	" 0,95	0,95	24,90	10,31	35,21	"

Чтобы сдѣлать эту таблицу еще болѣе наглядною, пополнимъ ее другою, въ которой показано количество потерь фабрикантовъ отъ неудовлетворительного производства темнозеленаго сукна въ аршинахъ, съ расцѣнкою потерь этихъ въ рубляхъ.

ФИРМЫ.

		Скінуто съ мѣ- ри арш. за по- роки (въ %).	Поставлено излишнихъ арш. за пороки.	Потеря эта вы- ражается сум- мою.	Р.	К.
Бр. Бабкиныхъ и К° по заподряду 1864 г.	— 1865 —	0,52	4,519½	8,135	10	
Бр. Алексѣевыхъ и администраціи ихъ по заподряду.	— 1864 г.	1,04	4,640¼	8,352	45	
Рыбникова, по заподряду.	— 1865 —	0,49	490	921	20	
Муравлева. —	— 1864 —	1,30	260	442	*	
Дм. Жучкова. —	— 1865 —	1,53	251¼	472	35	
Насл. Рабининой —	— 1864 —	0,76	4,145¼	7,459	45	
Сапожковой. —	— 1865 —	0,31	837	1,573	56	
М. Кубарева. —	— 1865 —	0,85	489	919	32	
Черкасского. —	— 1865 —	1,47	505¾	950	81	
Степунина. —	— 1865 —	1,04	244	458	72	
А. Кубарева. —	— 1865 —	0,39	70	131	60	
И. Машковскаго. —	— 1865 —	0,56	27¼	51	23	
Миляшевскаго. —	— 1865 —	0,75	70	131	60	
Полякова. —	— 1865 —	0,59	40¾	76	61	
В. Машковскаго. —	— 1865 —	0,97	45	85	60	
		0,95	24	45	12	

Что касается процента брака, то, какъ видно, онъ доходилъ до огромныхъ размѣровъ, у нѣкоторыхъ даже за половину всего поставленного количества; но эти цифры нельзя считать дѣйствительными бракомъ, такъ какъ многие изъ фабрикантовъ, вывозя свой бракъ изъ интендантскаго склада, не затруднялись завозить его вновь, и *не одинъ разъ*, или передѣлавши, или смѣшивавши съ новымъ хорошимъ товаромъ. При этомъ случаѣ нельзя не отдать вновь полной справедливости фирмамъ братьевъ Бабкиныхъ и К° и наслѣдниковъ Рябининой за выполнение заподряда 1865 года: у нихъ не было ни одной половинки брака, такъ какъ сужно завозилось отличного достоинства и отчетливо просмотрѣнное на самыхъ фабрикахъ. Надо пожелать, чтобы и другія фабрики послѣдовали ихъ добруму примеру, что много облегчило бы трудъ приемной комиссіи и ускорило бы самый ходъ приема.

Приборнаго безворснаго сукна по заподрядамъ 1864 и 1865 годовъ поставлено:

По заподрядамъ:

1) Бр. Бабкиными и К°	1864 года	127,690	арш.
—	1865 —	58,200	—
2) Бр. Алексѣевыми	1864 —	87,085	—
3) Степунинъ	1865 —	674 $\frac{1}{2}$	—
4) Кубаревы	1865 —	5,480 $\frac{1}{2}$	—

Чтобы судить о качествѣ безворсныхъ цвѣтныхъ суконъ, приведемъ такую же таблицу, какъ и при сукнѣ темнозеленомъ.

Всѣ ука- занаго аршина	Число нитей въ квадратномъ	Разрывъ въ дюймъ.	Фунтахъ.
---------------------------	-------------------------------	----------------------	----------

СУКНА.	По запоря- дамъ.	Фунты.	Золотникъ.	По основѣ.			По основѣ.	По ути.	Въ общей сложности.
				По ути.	Въ общей сложности.	По основѣ.			
<i>Алов.</i>									
Бр. Бабкиныхъ и К°	1864 г.	. . . 1	8 $\frac{1}{2}$	46	47	93	123	137	260
—	1865 —	. . . 1	14	47	46	93	154	169	323
Бр. Алексѣевы	1864 —	. . . 1	15	44	44	88	132	126	258
Степунина	1865 —	. . . 1	29	45	47	92	155	216	371
А. Кубарева	1864 —	. . . 1	32	41	46	87	138	238	375
<i>Синев.</i>									
Бр. Бабкиныхъ и К°	1864 —	. . . 1	12	44	46	90	132	152	284
<i>Салтосинев.</i>									
Бр. Бабкиныхъ же	1864 —	. . . 1	11	47	45	92	180	172	352
—	1865 —	. . . 1	13	46	47	93	178	208	386

<i>Бѣлѣе.</i>												
Бр. Бабкиныхъ же	1864 г.	.	.	1	5 $\frac{3}{4}$	46	49	95	148	180	328	
—	1865	—	.	1	12	46	46	92	189 $\frac{1}{4}$	242	431	
<i>Желѣзное.</i>												
Бр. Алексѣевихъ	1864	—	.	1	9 $\frac{1}{2}$	48	43	86	119	156	275	
Степунина	1865	—	.	1	20	46	45	91	186 $\frac{1}{2}$	183	368	
<i>Оранжевое.</i>												
Бр. Алексѣевихъ	1864	—	.	1	9	46	46	92	146	246	392	
<i>Малиновое.</i>												
Ихъ же, Алексѣевихъ	1864	—	.	1	6	46	45	91	123	148	271	
А. Кубарева	1865	—	.	1	34	40	46	86	126	258	384	
<i>Розовое.</i>												
Бр. Алексѣевихъ	1864	—	.	1	10	46	50	96	110	131	241	
<i>Черное.</i>												
Бр. Бабкиныхъ	1864	—	.	1	18	40	37	77	98	115	213	
Бр. Алексѣевихъ	1864	—	.	1	17	43	44	87	109	126	235	

Приведенная таблица представляетъ весьма интересные выводы, а именно:

1) Самое прочное сукно безспорно бѣлое. Если въ двухъ поставкахъ братьевъ Бабкиныхъ и оказывается разница, то ее должно отнести прямо къ качеству шерсти.

2) Всѣ прочіе цвѣта стоять по прочности ниже, что естественно, такъ какъ бѣлый цвѣтъ натуральный, а алый, желтый, синий и проч. достигаются искусственнымъ путемъ, часто весьма вредно действующимъ, какъ въ цвѣтѣ черномъ, на прочность шерстяного волокна.

3) За исключеніемъ сукна чернаго, всѣ остальные по числу нитей, разрыву, а часто и по вѣсу стоять далеко выше сукна мундирнаго темнозеленаго.

Останавливаясь на послѣднемъ обстоятельствѣ, нельзя не сказать, что въ такомъ высокомъ приборномъ сукнѣ не настоитъ надобности. Приборное безворсное сукно дается къ мундиру на половинный срокъ, т. е. на 1 $\frac{1}{2}$ года, слѣдовательно относительно качества можетъ быть даже въ половину слабѣе; притомъ оно значительно дороже—отъ 20 до 30 коп. въ аршинѣ — и военное министерство, имѣя подъ руками сукно приборное гвардейское, болѣе дешевое и болѣе даже (по отдѣлкѣ) красивое, тратить нѣсколько десятковъ тысячъ рублей совершенно напрасно.

Что касается нашего русскаго искусства крашенія суконъ по данному образцу цвѣта, то о немъ можно судить по слѣдующимъ потерямъ гг. фабрикантовъ:

	По заводу.	Скидка за по- роки въ % (въ аршин.).	Поставлено аршинъ за по- роки.	Составится по- теря на сумму.	Рубли.	Коп.	Забраковано въ % (но- жинок).
Бр. Бабкиныхъ	1864 г.	0,72	919 $\frac{1}{4}$	1,930	42 $\frac{1}{2}$		3,35
—	1865 —	0,97	564 $\frac{1}{2}$	1,214	75		
Бр. Алексеевыхъ	1864 —	1,13	984	2,066	40		13,30
А. Кубарева	1865 —	1,98	107 $\frac{1}{2}$	231	12 $\frac{1}{2}$		52,57
Степунина	1865 —	2,21	15	31	25		20,19

Нетрудно вывести заключение изъ приведенныхъ цифъ, что первое мѣсто въ искусствѣ приготовленія цвѣтныхъ суконъ принадлежитъ братьямъ Бабкинымъ, вовсе неимѣвшимъ брака въ 1865 году, а послѣднее—клинцовскимъ фабрикантамъ. Но, выводя это заключеніе, слѣдуетъ сказать, что фирма братьямъ Бабкинымъ, знаменитая въ торговлѣ кяхтинской, уже давно стяжалася славу лучшаго производителя цвѣтныхъ суконъ; фабриканты же посада Клинцовъ только-что приступили къ дѣлу яркаго крашенія сукна, и первый шагъ ихъ можетъ быть названъ даже удачнымъ, по близкому сходству съ сукномъ бр. Бабкиныхъ. Были даже цѣлые партіи, особенно сукна алаго, которыхъ ни въ чемъ ему не уступали. Значительныя скидки у нихъ легли на неряшлисть обращенія съ цвѣтными сукнами, на пятна, а бракъ главнымъ образомъ относится къ сукну желтому, весьма трудному въ пригонкѣ къ образцу.

Здѣсь же всего болѣе ясно упомянуть, что многое еще недостающее въ качествѣ клинцовскаго сукна, въ сравненіи съ московскимъ, выкупается тою готовностію, съ какою фабриканты посада Клинцовъ принимаютъ всѣ указанія и всѣ желанія военнаго министерства.

2) *По приему сукна изардайскою* московская приемная комиссія имѣла менѣе всего опыта. Единственный поставщикъ этого сукна, фирма московскихъ фабрикантовъ братьевъ Носовыхъ, сдалъ въ московскую комиссію темнозеленаго и чернаго сукна 7,512 аршинъ, приборнаго цвѣтнаго 4,984 аршина по заводу 1864 года. Весь заводъ 1865 года, для войска какъ Петербургскаго округа, такъ и Московскаго, братья Носовы сдали въ с.-петербургскую приемную комиссию даже со *принуждениемъ* въ себѣ уплаты за обратный просвоя сукна до Москвы. Столъ стран-

ный и загадочный фактъ можно объяснить только тѣмъ, что братья Носовы, по заподряду 1865 года, не желали имѣть дѣла съ московскою пріемною комисіею.

3) По пріему суконъ армейскихъ, продолжавшемуся съ 1-го мая 1865 года по 1-е мая 1866 года, московская пріемная комисія имѣла достаточно работы и опыта. Ею принято отъ:

Аршинъ.

1) Г. Прохорова: сѣраго, сѣросиневатаго и мундирнаго	247,500
Верблюжьяго	137,300
Каразеи.	15,190
2) Г. Вендириха: темнозеленаго и сѣраго	72,515 $\frac{1}{2}$
Верблюжьяго	37,600
Цвѣтнаго	61,785
3) Г. Александрова: сѣраго, сѣросиневатаго и мундирнаго	145,617 $\frac{1}{4}$
4) Н. Жучкова: темнозеленаго и сѣраго	135,551
5) Г. Лысенковой: сѣраго, сѣросиневатаго и мундирнаго	116,518 $\frac{3}{4}$
6) Насл. Рябининой: темнозеленаго и сѣраго	96,828 $\frac{1}{4}$
7) Г. Кондоиди: темнозеленаго и сѣраго	77,106
8) Г. Нормана: темнозеленаго и сѣраго	72,515
9) Г. Рыбникова: темнозеленаго и сѣраго.	59,790 $\frac{1}{4}$
10) Дм. Жучкова: темнозеленаго и сѣраго	52,882
11) Г. Малашкина: темнозеленаго и сѣраго	43,313 $\frac{1}{4}$
12) Г. Муравлевы: темнозеленаго и сѣраго	32,023 $\frac{1}{4}$
13) Г. Ларіонова: темнозеленаго и сѣраго	28,138 $\frac{3}{4}$
14) Бр. Носовыхъ: цвѣтнаго.	16,038 $\frac{3}{4}$
15) Бр. Бабкиныхъ: темнозеленаго и сѣраго.	13,155 $\frac{1}{2}$
16) Кн. Енгалычева: темнозеленаго и сѣраго	10,799 $\frac{1}{2}$
А всего	1,467,733

Хотя контракты армейского сукна не содержали въ себѣ никакихъ техническихъ условій относительно вѣса указанного аршина (въ 30 вершковъ ширины), числа нитей въ квадратномъ дюймѣ, разрыва основы и утиа, тѣмъ не менѣе московская пріемная комисія сочла полезнымъ изучить принимаемое армейское сукно и можетъ представить о немъ свои выводы.

	Всъ указ- наго арш.	Число нитей въ квадрат- номъ дюймъ.	Разрывъ въ фунтахъ.	Растяжи- мость въ %	Эластич- ность въ %					
ТЕМНОЗЕЛЕННОЕ.										
1) Ив. Прохорова	1	76	26 23 49	246 261 507	42	33	17	14		
2) К. Ф. Вендриха	1	64	20 20 40	205 154 359	32	30	15	11		
3) А. А. Александрова . . .	1	62	26 31 47	230 191 421	32	20	13	7		
4) Н. Жучкова . .	1	75	25 21 46	211 171 382	40	29	12	11		
5) Г. Лысенкова . .	1	58	25 19 44	219 158 377	30	20	15	6		
6) Г. Рабинина. . .	1	71	20 24 44	198 190 388	30	27	15	12		
7) Г. Рыбникова . .	1	73	27 18 45	285 168 453	45	20	17	6		
8) Д. Жучкова . .	1	72	25 21 46	250 272 492	35	47	14	10		
9) Г. Малашкина . .	1	65	25 18 43	155 150 405	29	19	12	7		
10) Г. Муравлева . .	2	" 24 17 41	246 241 487	28	21	12	10			
11) Г. Ларionova . .	1	70	22 18 40	196 144 344	31	23	14	10		

Чтобы оцѣнить по этимъ даннымъ достоинство сукна каждого фабриканта, устранивъ цифры растяжимости и эластичности, какъ недостаточно еще разработанныя по отношенію къ вѣсу и разрыву, примемъ снова то положеніе, что сукно при наибольшемъ вѣсѣ и числѣ нитей есть самое плотное и теплое и, въ то же время, и при наибольшемъ разрывѣ самое прочное. Только одновременнымъ сочетаніемъ этихъ трехъ свойствъ обусловливается истинное достоинство сукна.

Въ этомъ смыслѣ, первое мѣсто по достоинству безспорно принадлежитъ сукну г. Прохорова: оно рѣзко выдается изъ ряда другихъ и хотя уступаетъ въ вѣсѣ сукну г. Муравлева, за то далеко стоитъ выше по тонкости пряжи и большей ея крѣпости. Сукно г. Муравлева по толстому нумеру пряжи и меньшей плотности занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣсть, и большій вѣсъ аршина не дѣлаетъ ему никакой прибавки въ достоинствѣ.

По тѣмъ же соображеніямъ, второе мѣсто принадлежитъ сукну Д. Жучкова и А. Александрова, третье сукну Рыбникова и Н. Жучкова.

По сѣрошинельному сукну московская приемная комисія имѣть слѣдующія данныя:

	Вѣсъ указанаго аршина.	Число нитей				Разрывъ въ фунтахъ.	Растяжимость (въ %).	Эластичность (въ %).				
		въ квадратномъ дюймѣ.	въ основе.	По утку.	Въ общей сложности.							
СУКНО												
СЪРОШИНЕЛЬНОЕ												
1) Ив. Прохорова.	1	80	24	24	48	222	47	37				
2) Е. Вендриха .	1	71	20	19	39	245	224	469				
3) А. Александрова.	1	72	24	24	48	250	220	270				
4) Н. Жучкова.	1	80	25	22	47	242	241	483				
5) Г. Лысенкова .	1	74	22	20	42	255	186	441				
6) Наслѣдн. Рябининой . . .	1	63	30	30	60	200	176	376				
7) Г. Нормана.	1	76	33	20	53	302	273	575				
8) Г. Рыбникова .	1	74	22	18	40	314	155	469				
9) Д. Жучкова .	1	77	27	24	51	256	252	508				
10) Г. Малашкина.	1	75	23	21	44	286	193	479				
11) Г. Муравлева.	1	80	19	19	38	270	231	501				
12) Г. Ларіонова .	1	80	24	15	39	324	190	514				
13) Бр. Бабкиныхъ	1	66	30	22	52	370	168	538				
							32	22				
							15	15				

Сравнивая изложенные въ таблицѣ цифры, нельзя не подивиться тому крайнему разнообразію, съ какимъ ведется приготовленіе у насъ сукна сърошнельного, самой важной части въ обмунированіи русскаго солдата. Это разнообразіе оказывается столько же разнымъ, какъ и въ сукнѣ темнозеленомъ; вѣсъ указанаго аршина отъ 1 ф. 63 золотниковъ доходитъ до 1 ф. 80 золотниковъ, т. е. на 17 золотниковъ на каждый аршинъ, что ложится лишнимъ грузомъ на солдатскую шинель болѣе чѣмъ три четверти фунта. Разнообразіе въ мундирномъ сукнѣ еще болѣе разно: тамъ на аршинъ оно доходитъ до 38 золотниковъ. Нумеръ пряжи, т. е. тонина ея, представляетъ разнообразіе еще большее: отъ 38 нитей, въ общей сложности, въ квадратномъ дюймѣ, оно доходитъ до 60 нитей. Въ отношеніи вѣса и числа нитей сукно наслѣдниковъ Рябининой разнообразіе впередъ легкостію вѣса (1 ф. 63 зол. въ аршинѣ) и тониной пряжи (60 нитей въ квадратномъ дюймѣ). Къ сожалѣнію, разрывъ этого сукна (въ 376 ф. общей сложности) принадлежитъ къ числу наименьшихъ и не даетъ столькихъ гарантій въ отношеніи прочности, какъ, напримѣръ, сукно бр. Бабкиныхъ (538 фунтовъ). Будь эта цифра разрыва выше, нельзя было бы не отдать полнаго преимущества сукну наслѣднику Рябининой, какъ менѣе обременяющему солдата, бо-

лье плотному, т. е. менѣе промокаемому дождемъ. А кажется есть возможность достигнуть, при меньшемъ вѣсѣ, большей плотности и большей прочности. Наше на такую возможность представляетъ сукно бр. Бабкиныхъ, которое, бывъ на три золотника только тяжелѣе, представляетъ одинаковую основу въ 30 нитей въ квадратномъ дюймѣ, но съ несравненно большою прочностію при разрывѣ основы (370 : 200). Будь въ сукнѣ Бабкиныхъ утокъ также въ 30 нитей въ квадратномъ дюймѣ, даже съ прочностію утка Рабининыхъ, и первое мѣсто осталось бы за нимъ.

Переходъ отъ сукна сказанныхъ фабрикантовъ къ обычному толстому шинельному сукну представляетъ сукно Д. Жучкова, потомъ Нормана, а сукно Прохорова и Александрова, работающихъ совершенно одинаково, представляется уже настоящимъ типомъ хорошаго, но обычного сукна съ шинельного: вѣсъ около 1 ф. 74 золот. въ аршинѣ, нитей утка и основы по 24 въ квадратномъ дюймѣ, разрывъ основы и утка близкій въ общей сложности 470 фунтовъ. Сукно прочихъ фабрикантовъ оказывается или болѣе грубымъ по толстой пряжѣ, или менѣе плотнымъ.

Вдумываясь въ такое разнообразіе, невольно останавливаешься на воспоминаніи, что наши фабрики для снабженія арміи сукномъ заведены Петромъ Великимъ, что съ тѣхъ поръ прошло болѣе 140 лѣтъ и что въ этотъ длинный періодъ ни фабриканты, ни военное министерство не успѣли составить себѣ точнаго понятія о качествѣ армейскаго сукна. А между тѣмъ средствъ было довольно: казна отчисляла $1\frac{1}{4}\%$ съ каждого рубля, расходуемаго на сукно, на содѣйствіе къ улучшенію русскаго сукнодѣлія, существовалъ, и долго, особый комитетъ, нынѣ закончившій свои дѣйствія. Фабриканты армейскаго сукна состояли подъ особымъ покровительствомъ министерства финансовъ, получали поголовную разверстку, деньги прямо изъ казначейства казенныхъ палатъ — и результатъ всѣхъ этихъ мѣръ таковъ, что вызываетъ постоянныя жалобы на армейское сукно инспекторовъ войскъ и ближайшихъ начальниковъ отдельныхъ частей, а старожилы-воины хвалятъ сунно старое, былыхъ временъ, и осуждаютъ настоящее... 140 лѣтъ прошло — и для армейскаго сукна, кроме расположения фабрикъ, сдѣлано немнogo. Но лучше поздно, чѣмъ никогда. Московская приемная комисія, прослѣдивъ характеръ армейскаго сукна

въ теченіе годового опыта, даетъ теперь возможность идти далѣе по тому же опыту, т. е., раздѣливъ сукно по сортамъ соотвѣтственно въсусу, нитямъ и разрыву, выпуская его въ войска не смѣшивая, а именно по сортамъ, и на основаніи отзыва войскъ, рѣшить: что лучше, чего держаться и что сдѣлать обязателынмъ для фабрикантовъ. Все это, конечно, наиболѣе удобно при уступкѣ прямаго хозяйствованія въ заподрядъ военному министерству со стороны министерства финансовъ.

Но мы уклонились нѣсколько отъ нашей программы и потому перейдемъ теперь къ остальнымъ родамъ армейскихъ суконъ.

Сукно съросиневатое ставили въ московскую приемную комиссию два фабриканта: А. Александровъ и И. Прохоровъ. Общий выводъ ихъ поставки таковъ:

	Число нитей				Разрывъ въ фунтахъ.	Растяжимость въ %.	Эластичность въ %.	
	Въсъ указ- ного арш.	въ квадрат- номъ дюймѣ.	Фунты.	Золотники.			Основа.	Утокъ.
СЪРОСИНЕ- ВАТОЕ.					Основа.	Утокъ.	Основа.	Утокъ.
1) Ив. Прохорова	1	72	24	19	43	237	224	461
2) А. Александрова	1	67	25	17	42	273	180	453

Оба фабриканта считаются лучшими нашими производителями сукна съросиневатаго. Дѣйствительно, сравнивая цифры таблицы, трудно отдать кому-либо изъ нихъ предпочтеніе. Если сукно г. Прохорова на одну нитку въ квадратномъ дюймѣ плотнѣе, если оно на 7 фунт. крѣпче разрывомъ, за то оно на 5 зол. тяжелѣе въ каждомъ аршинѣ. Нужно опять повторить сказанное при сукнѣ сърошинельномъ: оба эти фабриканта работаютъ совершенно одинаково.

Перейдемъ къ приборнымъ армейскимъ сукнамъ. Поставщиками было тоже двое: братья Носовы и г. Вендрихъ. Первые кончили свой заподрядъ 1864 г., въ ту пору, когда московская приемная комисія еще не приступала къ изученію сукна армейскаго. Слѣдовательно, она ничего не можетъ сказать о приборномъ сукнѣ гг. Носовыхъ; за то она познакомилась достаточно близко съ сукномъ армейскимъ приборнымъ конкурента братьевъ Носовыхъ, г. Вендриха, взявшаго заподрядъ на 1865 годъ съ сильнымъ понижениемъ цѣны. Вотъ цифра этого знакомства по среднему выводу:

	Число нитей			Растяжимость			Эластичность	
	всъ указ- наго арш.	въ квадрат- номъ дюймъ.	Фунты.	Разрывъ въ фунтахъ.	Общая слож- ность.	въ %.	въ %.	въ %.
СУКНА.			Золотники.		Основа.		Основа.	
Красное канцелярское	1	57	30	23	Утка.	111	357	15
Синее	1	78	30	24	Общая слож- ность.	381	30	15
Светлосинее	1	69	26	23	49	250	541	20
Желтое	1	72	36	23	59	141	363	13

Намъ не съ чѣмъ сравнивать цифры, относящихся къ приборному армейскому сукну г. Вендриха, и мы заносимъ ихъ материаломъ для будущаго времени.

Верблюжье сукно на башлыки было поставлено однимъ только фабрикантомъ—Ив. Прохоровымъ. Средній выводъ этой поставки таковъ: всъ указанаго аршина 1 ф. 52 зол.; число нитей въ квадратномъ дюймъ: основы 33, утка 18, общей сложности 51; разрывъ въ фунтахъ: основы 532, утка 462, общей сложности 994; растяжимость въ процентахъ: основы 41, утка 36; эластичность въ процентахъ: основы 12, утка 17.

Такъ какъ и здѣсь не съ кѣмъ сравнивать башлыковаго сукна, то можно сказать только, что верблюжье сукно рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ сортовъ армейскихъ суконъ своею поразительною крѣпостію, невольно наводящею на мысль употребленія верблюжьей шерсти въ сукно мундирное и шинельное. Въ первомъ случаѣ, сколько известно, фабриканты уже и вводятъ, въ различномъ процентѣ, шерсть верблюжью въ сукно темнозеленое, затрудняясь неподатливостію къ окраскѣ верблюжьяго волоса; приложенію во второмъ случаѣ мѣшаеть только цвѣтъ шерсти, но это дѣло условное, дѣло вкуса.

Верблюжье сукно для подбоя кепи было представлено двумя фабрикантами: И. Прохоровымъ и К° и Вендрихомъ. Среднія цифры изслѣдованія этого сукна таковы:

	Число нитей			Растяжимость			Эластичность	
	всъ указ- наго арш.	въ квадрат- номъ дюймъ.	Фунты.	Разрывъ въ фунтахъ.	Общая слож- ность.	въ %.	въ %.	въ %.
СУКНА.			Золотники.		Основа.		Основа.	
1. Ив. Прохорова	1	45	35	17	Утка.	231	163	10
2. К. Вендриха .	,	,	28	20	48	220	114	11

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что верблюжій подбой г. Прохорова тоньше и крѣпче подбоя г. Вендриха.

Заканчивая нашъ обзоръ качества разныхъ сортовъ армейского сукна, принятаго московскою приемною комиссіей, мы не можемъ умолчать, что въ ноябрѣ 1865 года, по поводу торговъ, бывшихъ въ это время (6-го и 8-го ноября) въ департаментѣ мануфактуръ и торговли, военное министерство впервые предъявило тѣ требования относительно точныхъ условій сукна армейскаго, которая оно могло получить отъ московской приемной комиссіи, при первыхъ порахъ знакомства ея съ сукномъ, приготвляемымъ изъ русской шерсти, для русской арміи. Въ этихъ условіяхъ, предложенныхъ на торгахъ, сказаннымъ департаментомъ, фабрикантамъ въ видѣ проекта, не обязательнаго, но могущаго вызвать со стороны ихъ замѣчанія и поправки (чего не случилось), было высказано: 1) чтобы законъ, требующій тканья армейского сукна бердами въ 900 зубьевъ, исполнялся (*); 2) чтобы сукно темнозеленое имѣло вѣсъ въ указанномъ (въ 30 вершковъ ширины) аршинѣ 1 ф. 70 зол., выдерживало бы разрывъ (**) по основѣ 170 ф., по утку 125 ф., въ общей сложности 335 ф.; 3) чтобы сукно сѣрошинельное имѣло вѣсъ аршина въ 1 ф. 75 зол., разрывъ по основѣ 200 ф., по утку 140 ф., въ общей сложности 465 ф.; 4) чтобы сукно сѣросиневатое имѣло вѣсъ аршина 1 ф. 70 зол., разрывъ по основѣ 230 ф., по утку 150 ф., въ общей сложности 400 ф.

Если мы сравнимъ эти цифры съ тѣми, которые представляло сукно большинства фабрикантовъ, то увидимъ, что военное министерство ничего не требуетъ новаго; напротивъ, желаетъ, чтобы данные, извлеченные изъ настоящей производительности нашихъ фабрикантовъ, были приняты правиломъ для современныхъ заподрядовъ и чтобы сукно не работалось грубѣе и слабѣе.

Послѣ годичнаго опыта, конечно, неизбѣжны поправки и въ настоящемъ случаѣ, а именно: *если сукно окажется легче предположеннаго вѣса, но за большими числами нижней основы противъ 900 бердѣ, то таковое сукно должно быть допущено къ приему, если по качеству шерсти и пряжи оно отвѣчаетъ требованиямъ разрыва.*

(*) Ткутъ въ 200 зубьевъ немногіе: цифра эта у большинства убавилась въ 800 и менѣе.

(**) Отрѣзка въ 6 дюймовъ ширины, 7 длины, въ площади разрыва.

Въ нашемъ отчетѣ объ армейскомъ сукнѣ мы остановимся пока на выработанныхъ данныхъ и на истекающихъ изъ нихъ предположеніяхъ и взглянемъ еще на другія стороны производства армейского сукна, на потери фабрикантовъ за пороки ихъ товара и на полный бракъ его. Въ ниже следующей таблицѣ излагаются все относящіяся къ этимъ вопросамъ цифры:

	Сукно армейское: темно-зеленое, стросиневатое и верблюжье.	Процентъ потери на скидкахъ за пороки.	Число лишнихъ аршиновъ, переданныхъ при сдачѣ.	Сумма потерь каждого фабриканта въ рубляхъ.	Бракъ въ процентахъ половинокъ.
1)	Г. Прохорова . .	0,40	1,539 $\frac{1}{4}$	1,690	9,36
2)	Г. Вендриха . .	1,39	1,530 $\frac{1}{2}$	1,680	15,33
3)	Г. Александрова . .	1,13	1,645 $\frac{1}{2}$	1,800	10,94
4)	Н. Жучкова . .	1,73	2,345	2,580	18,53
5)	Г. Лисенкова . .	1,91	2,225 $\frac{1}{2}$	2,450	38,68
6)	Наслѣдн. Ряби- ниной	1,04	1,007	1,100	0,84
7)	Г. Кондоиди . .	1,98	1,534 $\frac{1}{2}$	1,688	14,59
8)	Г. Нордана . .	0,44	319	350	33,23
9)	Рыбникова . .	0,59	352 $\frac{3}{4}$	388	10,60
10)	Дм. Жучкова . .	1,12	592	650	25,43
11)	Г. Малашкина . .	1,20	384 $\frac{1}{4}$	422	32,65
12)	Г. Муравлева . .	2,16	691	760	26,14
13)	Г. Ларіонова . .	0,54	152	167	9,03
14)	Бабкиныхъ и К° .	0,94	114	113	9,03
15)	Кн. Енгалычева .	2,67	288	285	15,99

Просмотръ цифръ показываетъ, что большинство фабрикантовъ понесли значительныятраты за небрежную отѣлку сукна и неподсортiroвку его до сдачи въ приемную комиссию. Потери г. Вендриха по цветному приборному сукну тоже чувствительны: на все поставленное имъ количество по 1-е мая 1866 года онъ выражаются 2,76%, что составляетъ излишне переданного сукна 1,688 $\frac{3}{4}$ арш. на сумму 2,365 р. Забраковано половинокъ 31,74%.

Въ заключеніе всѣхъ изложенныхъ расчетовъ, которые нужно желать, чтобы были поучительны для производителей армейского сукна (въ томъ числѣ и безворснаго), должно привести, что всѣ скидки за пороки сдѣланы по соглашенію сдатчиковъ и браки ни разу не были обжалованы.

Мы переходимъ къ фабричнымъ тканямъ льнянымъ, къ почвѣ наименѣе разработанной въ русскомъ интендантствѣ, и начнемъ нашъ отчетъ съ фабричныхъ тканей, издавна уставновившихся въ прежней комисаріатской практикѣ.

4) *Равентухъ*, идущій на постройку палатокъ и кителей, въ теченіе 1865—1866 годовъ былъ представленъ отъ четырехъ фабрикантовъ:

1) Норская мануфактура сдала.	100,000	арш.
2) Гг. Сузальцевы	150,101 $\frac{1}{2}$	—
3) Г. Сем'ковъ.	130,544 $\frac{1}{4}$	—
4) Г. Демидовъ.	36,574 $\frac{1}{2}$	—

Всего 417,220 $\frac{1}{4}$ арш.

Г. Демидовъ сдавалъ первый въ началѣ 1865 года, и къ его равентуху не были приложены исслѣдованія и наблюденія, сдѣлавшіяся обязательными позже, именно въ ноябрѣ мѣсяцѣ. Что касается равентуха остальныхъ фабрикантовъ, то его достоинство выражается въ слѣдующей таблицѣ:

	Число нитей въ квадр. дюймѣ.	Растяжимость.
1) Норской мануфактуры.	Дѣйст. въ зол. арш. въ зол.	Разрывъ утка и основы въ общ. сложн.
2) Г. Сем'кова	32,9 33 Утогъ. Въ общей сложности.	800 11 7
3) Гг. Сузальцевыхъ.	34,4 32 24 56	598 8 6
	35 32 24 56	750 10 7

При сравненіи цифръ оказывается, что равентухъ Норской мануфактуры, несмотря на прекрасное качество, совершенно не сходится съ полотномъ прочихъ фабрикантовъ, а равно и не отвѣтчаетъ условіямъ, утвержденнымъ постановленіями военнаго совѣта 10-го, 13-го и 17-го ноября 1863 года, которыми требуется, чтобы равентухъ въ указанномъ аршинѣ, въ 15 вершк. ширины, имѣть вѣса не менѣе 34 зол., нитей по утку не менѣе 24, по основѣ 32 и разрывъ не менѣе 700 фунт. въ общей сложности утка и основы. Ошибка Норской мануфактуры произошла оттого, что она употребила тѣ же самые нумера пряжи, какіе употребляютъ для полотна фланскаго, т. е. всю разницу между этими двумя тканями ограничило шириной. Такимъ образомъ, равентухъ Норской мануфактуры былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ фланское полотно, сотканное вмѣсто 23 вершк. въ 15 вершк. ширины. Пріемная комисія, отдавая

должную справедливость безукоризненному тканю, отличному употребленному материалу мануфактуры, должна была забраковать такой равентухъ и признала его уже по особому распоряжению генералъ-интенданта (*).

Междудвумя остальными поставщиками, равентухъ г. Сенькова оказался далеко уступающимъ равентуху гг. Сузdal'цевыхъ, не только по крѣпости материала, но и по весьма неровному тканю. Равентухъ гг. Сузdal'цевыхъ во все время поставки представлялъ хорошія качества, кромѣ нѣкоторыхъ партій, въ которыхъ обнаруживались рѣзко поперечные полосы, болѣе темнаго и даже часто дымчатаго цвѣта, происходившія отъ крайне небрежной подсортiroвki уточной пряжи. Говоря о поставкѣ равентуха гг. Сузdal'цевыхъ, нельзя не сказать также, что значительная часть ея исполнена ими замѣнной равентуха фламскимъ полотномъ, такъ какъ контрактъ допускалъ такую замѣну. Конечно, гг. Сузdal'цевы не обязаны входить въ разборъ, годится ли болѣе тонкое и легкое фламское полотно (приготовляемое для одного лѣта на панталоны) для палатокъ, обязанныхъ служить нѣсколько лѣть и выносить малую и большую починку—ихъ ближайшій интересъ сдать въ казну то, что для нихъ *выгоднѣе* — но тѣмъ, конечно, нужнѣе интендантству внимательнѣе относиться къ заключаемымъ контрактамъ.

Въ виду опасности смѣшать совсѣмъ равентухъ съ фламскимъ полотномъ, необходима слѣдующая поправка: *замѣна равентуха фламскимъ полотномъ не допускается.*

Чтобы докончить нашъ отчетъ о принятомъ равентухѣ, приведемъ цифры потерь фабрикантовъ въ скідкѣ за пороки, а равно и цифру брака:

Р А В Е Н Т У Х Ъ .	Потеря за пороки въ % арш.	Сколько сдано лишняго за по- роги въ арш. въ арш.	Потеря на сумму руб.	Bракъ въ %
				арш.
1) Норской мануфактуры . . .	0,032	32	4	0,009
2) Г. Сенькова . . .	0,305	398 $\frac{1}{4}$	52	30,15
3) Гг. Сузdal'цевыхъ . . .	0,06	90	12	15,92
4) Г. Денидова . . .	0,33	120 $\frac{1}{2}$	15	7,81

5) *Фламское полотно*, заподряжаемое на постройку лѣтникъ панталонъ и сдаваемое иногда за равентухъ и подкладку, въ теченіе 1865—1866 гг., т. е. по 1-е мая 1866 года, было поставлено слѣдующими лицами:

(*) Ошибка эта, согласно указаніямъ технической комиссіи, была, впрочемъ, затѣмъ исправлена, и въ настоящую минуту поставляемый Норской мануфактурой равентухъ представляетъ товаръ столь высокаго качества, какимъ войска до сихъ поръ не пользовались.

	Аршинъ.
1) Гг. Суздальцевыми	966,821 $\frac{1}{2}$
2) Норской мануфактурой	200,000
3) Гг. Демидовыми	137,914 $\frac{3}{4}$
4) Г. Урловымъ	96,311 $\frac{1}{2}$
5) Г. Елизаровымъ	80,000
6) Г. Степановымъ	27,993 $\frac{1}{4}$
7) Гг. Малыкелемъ и Варшавскимъ.	1,769
	1,510,800

При приемѣ изслѣдовано было фламское полотно Норской мануфактуры, гг. Суздальцевыхъ и Урлова. Средніе выводы при этомъ таковы:

	Число нитей въ квадратномъ дюймѣ.	Растяжимость.	ФЛАМСКОЕ ПОЛОТНО.			
			Вѣсъ укаz.	арш. въ зол.	Основа.	Утка.
1) Норской мануфактуры.	43,5	33	28	61	891	13
2) Гг. Суздальцевыхъ и пр.	44	34	28	62	640	8
3) Поставщика Урлова .	42,2	33	29	62	615	9
						5

Для уясненія этихъ цифръ слѣдуетъ сказать, что военный совѣтъ, постановленіями въ ноябрѣ 1865 года, опредѣлилъ условіями фламского полотна: вѣсъ указанаго (въ 23 вершка ширины) аршина 42 золотника, нитей въ квадратномъ дюймѣ не менѣе 33 по основѣ, 28 по утку, разрывъ, въ общей сложности основы и утка, не менѣе 600 фунтовъ.

Изъ сравненія цифръ ясно, что полотно, принятое съ декабря мѣсяца (къ нему относятся цифры таблицы), совершенно отвѣчало требованіямъ условій; слѣдуетъ прибавить только, что товарь Норской мануфактуры рѣзко выдавался по превосходному ткачеству и материалу, обусловливавшему высокую прочность. Изъ слѣдующей таблицы видѣнъ процентъ потерь и брака:

	Потери за потерии въ арш.	Сколько сдано лишившаго за пороки.	Сумма потери въ рубахъ.	Забраковано въ арш.
1) Г. Суздальцевыхъ	0,42 $\frac{1}{2}$	4,109	719	3,34
2) Норской мануфактуры	0,02	40	7	0,09
3) Г. Демидова	1,86	2,565	432	16,48
4) Поставщика Урлова	2,01	1,936	339	14,61
5) Г. Елизарова	2,12	1,696	292	18,12
6) Поставщика Степанова	0,16	45	8	47,80

И здесь цифры снова говорят за высокое достоинство фланского полотна Норской мануфактуры, представляющего сравнительно съ другими столь ничтожный процентъ потерь въ складкахъ и бракѣ, у другихъ доходившихъ до размѣровъ восьми чувствительныхъ.

6) *Приемъ фабричной рубашки.* Фабричная рубашка, въ дѣлѣ довольствія войскъ 1866 года, оказала огромную услугу, облегчивъ, или, правильнѣе сказать, сдѣлавъ возможнымъ заготовленіе этого самаго труднаго предмета вещеваго довольствія арміи. Она оказала услугу и самому дѣлу приема, такъ какъ просмотръ фабричнаго рубашечнаго холста представляетъ несравненно болѣе удобство и сокращенія труда противъ холста ручнаго.

По 1-е мая 1866 года всего фабричной рубашки московскою приемною комиссіей принято 1,011,615 $\frac{3}{4}$ аршинъ отъ поставщиковъ Варшавскаго, Малькеля, Степанова и Урлова. Качества этого холста выражаются слѣдующею таблицею:

	Число нитей въ квадр. дюймѣ.	Растяжимость.				
	Основа.	Утокъ.	Въ общей сложности.	Разрывъ общей сложности утка и основы.	Основа.	Утокъ.
1) Поставщикъ Варшавскаго и Малькеля	16 $\frac{1}{4}$	29	35	64	734	15 8
2) Г. Урлова	15 $\frac{1}{2}$	30	33	63	683	11 8

Для первыхъ поставщиковъ былъ утвержденъ военнымъ совѣтомъ особый образецъ, безъ точного обозначенія его техническихъ условій, которыхъ однакожъ были опредѣлены самой комиссіей, при чёмъ оказалось, что въсъ указанаго (въ 8 вершковъ ширины) аршина равенъ 16 золотникамъ, нитей основы 36, утка 34, разрывъ въ общей сложности утка и основы 502 фунта. Если сравнить эти цифры съ тѣмъ среднимъ выводомъ, какой представляетъ таблица, то видно, что гг. Варшавскій и Малькель отступили въ numerѣ основы отъ образца и употребляли его болѣе толстый; но такъ какъ обстоятельство это не только не дѣлало худымъ фабричную ткань, но въ кругломъ числѣ на 200 фунтовъ придавало больше крѣпости, то полотно и признавалось приемной комиссіей годнымъ. Ее заботило гораздо болѣе другое обстоятельство: стараніе сказанныхъ поставщиковъ ставить холстъ возможно

богѣе бѣлымъ, прибѣгая при этомъ къ химическому бѣленію хлоромъ, весьма опасному и не тотчасъ отражающемуся на прочности ткани. Въ успокоеніе себя, приемная комисія можетъ сказать, что она была весьма внимательна къ хорошей промывкѣ бѣленаго полотна и браковала все, что оставляло при себѣ запахъ хлора.

Г. Урловъ ставилъ фабричную рубашку по двумъ образцамъ, утвержденнымъ для его заподряда на довольствіе войскъ 1865 года и продолженнымъ въ своей силѣ на довольствіе 1866 года. Одинъ изъ этихъ образцовъ былъ довольно высокъ по вѣсу, витямъ и разрыву, такъ что не уступалъ образцу гг. Варшавскаго и Малькеля; другой, наоборотъ, былъ близокъ къ полотну фланскому.

Къ сожалѣнію, въ условіяхъ контракта не было выяснено количественное отношеніе образцовъ, и большая часть фабричнаго холста г. Урлова есть не что другое, какъ хорошее полотно фланское, что подтверждаютъ и цифры изслѣдованія, изложенные выше.

7) *Пріемъ фабричной подкладки.* Еще большими подспорьемъ въ дѣлѣ довольствія войскъ 1866 года послужила фабричная подкладка: ея принято по 1-е мая 1866 года 4,904,122 аршина, считая тутъ и фланское полотно, сдаваемое за подкладку. Поставщики были тѣ же. Качество принятой подкладки изображаетъ слѣдующая таблица:

	Вѣсъ арш. въ 8 вершк. въ золотникахъ.	Число нитей въ квадр. дюйма.			Растяж- мость въ %.
		Основа.	Утога.	Въ общей сложности.	
1) Гг. Варшавскаго и Малькеля.					
Подкладка, въ 16 вершковъ шириної	17	26	32	58	750
— въ 24 вершка.	16 $\frac{1}{4}$	26	30	56	720
Фланское полотно, за подкладку.	14 $\frac{3}{4}$	32	26	58	640
2) Г. Степанова, въ 16 вершковъ ширины	16 $\frac{1}{4}$	30	28	58	724
Фланское полотно, за подкладку.	14 $\frac{1}{2}$	31	27	58	630
3) Г. Урлова, въ 24 вершка шир.	16 $\frac{1}{2}$	26	31	57	710
Фланское полотно, за подкладку.	14 $\frac{3}{4}$	30	27	57	650
		Основа.	Утога.		

Фабричная подкладка принималась по двумъ образцамъ, утвержденнымъ военнымъ совѣтомъ для поставщиковъ Маль-

кіель и Варшавскаго. Въ описаніи первого изъ этихъ образцовъ значится: вѣсъ указанаго аршина (въ 8 вершковъ ширины) 20 золотниковъ, нитей основы 26, утка 30, въ общей сложности 56; разрывъ въ общей сложности 830 фунтовъ. Въ № 2 образца вѣсъ указанаго аршина 16 золотниковъ, нитей основы 24, утка 24, общая сложность 48; разрывъ въ общей сложности 503 фунта. При этомъ военнымъ совѣтомъ постановлено: по образцу № 2, какъ крайнему предѣлу, принимать не болѣе четвертой части всего заподряда; остальные три части должны быть выше крайняго предѣла и приближаться къ образцу № 1. Это послѣднее требование со стороны московской приемной комиссіи исполнялось строго, и изъ сравненія цифръ средняго вывода приема видно, что только гг. Малькіель и Варшавскій дѣйствительно приближались въ своеемъ товарѣ къ образцу лучшему, остальные же недалеко отходили отъ образца крайняго предѣла. Несмотря на эту оговорку, съдуется, впрочемъ, сказать, что вся принятая фабричная подкладка заслужила общее одобреніе приемщиковъ и, вѣроятно, вызоветъ таковое же со стороны войскъ. Вся она, согласно образцу, прината суровою, и нужно пожелать теперь, чтобы поставщики наши нашли возможность заготовлять ее, безъ значительного повышения цѣны, изъ вареной пряжи. Суровая подкладка, неподвергающаяся большою частію мытью, не имѣть возможности потерять то камедистое вещество, которое придается ей суровой видѣ и которое отъ поту, подмочки, сырой атмосферы легко можетъ приходить въ разложеніе и уничтожать прочность самой ткани.

Фламское полотно за подкладку принималось также по особыму образцу, утвержденному военнымъ совѣтомъ въ засѣданіяхъ 10-го, 13-го и 17-го ноября 1865 года. Описаніемъ этого образца требуется, чтобы полотно въ указаномъ аршинѣ (въ 8 вершковъ ширины) имѣло вѣсъ $14\frac{1}{2}$ золотниковъ, нитей основы 32, утка 25, въ общей сложности 57, выдерживало разрывъ, въ общей сложности утка и основы, въ 600 фунтовъ. Принятое московской приемной комиссией фламское полотно за подкладку (конечно, изъ брака собственно фламского полотна) отвѣчаетъ сказаннымъ требованіямъ.

8) Пріемъ *ручною рубашечнаю холста* представлялъ неодимыя трудности до ноября 1865 года, когда постановленіями военного совѣта, уже не разъ помянутыми въ настоящемъ от-

четѣ, были утверждены образцы новые и при нихъ крайніе предѣлы годности, а равно и обозначены точно всѣ допускаемые пороки. Высокіе образцы, перешедшіе въ пріемную комиссию отъ бывшей комисаріатской комисіи, и неточность описанія представляли ежеминутныя столкновенія и недоразумѣнія со сдатчиками, неуничтожившіяся и до сихъ поръ, но значительно уменьшившіяся. Къ ручному холсту, крайне разнообразному по своему характеру рукодѣльной промышленности, трудно приложить строго определенные цифровыя условія, равно гарантирующія и пріемщика, и сдатчика. Безъ этихъ условій, конечно, образцы крайнихъ предѣловъ облегчаютъ пріемъ, но какъ примѣты наглядныя, кажущіяся порой ровно, представляютъ до настоящей минуты много затрудненій въ ходѣ пріема. На московскую же пріемную комиссию выпала доля принять, къ 1-му мая 1866 года, 3,474,795 $\frac{1}{4}$ аршинъ ручного рубашечного холста. Это была для нея одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ, тѣмъ болѣе, что по крайнимъ предѣламъ толщины, рѣдинъ и костричности, въ совокупности, она должна была принимать не болѣе трети всего заподряда отъ каждого поставщика, вести учетъ этой одной трети, прикладывать особое клеймо крайнаго предѣла и не допускать, чтобы совпали не только три, но даже два допускаемыхъ уклоненія отъ образцовъ желаемыхъ. Нужно перепринять эти 3 $\frac{1}{2}$ миллиона ручной рубашки, съ соблюдениемъ сказанныхъ условій, чтобы понять мѣру труда, понесенного московской пріемной комиссией.

Рубашечный ручной холстъ поставленъ гг. Малькѣлемъ и Варшавскимъ, Урловымъ и Степановымъ въ нижеслѣдующемъ количествѣ (считая и рубашку фабричную):

	Аршинъ.
1) Гг. Малькѣль и Варшавскій поставили	1,989,221
2) Г. Урловъ	1,764,205
3) Г. Степановъ.	<u>732,885</u>
	4,486,411

Ручной холстъ такъ разнообразенъ, что пріемная комисія не могла вести цифровыхъ наблюдений его достоинства; она можетъ указать только на цифры брака, цифры интересныя въ томъ отношеніи, что онъ характеризуютъ, на сколько затруднялъ пріемъ и утомлялъ комиссию каждый изъ поставщиковъ рубашечного холста.

Брака было:

- 1) У г. Малькеля . . . $6\frac{1}{2}\%$
- 2) У г. Варшавского . . $10\frac{1}{2}$ "
- 3) У г. Урлова . . . $17\frac{1}{2}$ "
- 4) У г. Степанова . . $21\frac{3}{4}$ "

10) *Пріемъ ручной подкладки.* Что сказано выше о затрудненияхъ приема рубашки, вполне относится и къ ручной подкладкѣ, съ тѣмъ, впрочемъ, различиемъ, что, благодаря подкладкѣ фабричной, ручной принято почти вдвое менѣе противъ рубашки, а именно $2,012,621\frac{1}{2}$ аршинъ. Поставщики были тѣ же; ими поставлено, считая ручную и фабричную подкладку вмѣстѣ:

Отъ гг. Малькеля и Варшавского	$3,579,746\frac{3}{4}$
Отъ г. Урлова	$2,868,694\frac{1}{2}$
Отъ г. Степанова	$369,889\frac{1}{2}$
Отъ г. Сенькова (одного фланского полотна) . .	$98,413\frac{1}{4}$
	<hr/>
	$6,916,743\frac{1}{2}$

Цифра брака укажетъ и здѣсь мѣру затрудненій комисіи со стороны каждого сдатчика.

Забраковано:

- 1) У г. Малькеля 9%
- 2) У г. Варшавского 13 "
- 3) У г. Степанова 14 "
- 4) У г. Урлова 16 "

Фланское полотно г. Сенькова, непринятое своимъ званіемъ, взято за подкладку безъ брака.

11) *Пріемъ госпитальной рубашечной холста* былъ весьма небольшой: принято $54,649\frac{1}{2}$ аршинъ, и, нужно сказать, съ весьма большими затрудненіями, такъ какъ точного описанія образца госпитальной рубашки нѣть, самый образецъ относится къ 1837 году и названъ не госпитальнымъ, а армейскимъ 1-го, 2-го и 3-го сорта.

Поставщикомъ этого холста было двое: гг. Малькель и Урловъ; первымъ поставлено $50,586\frac{1}{2}$ аршинъ, вторымъ $4,063$ аршина.

12) *Пріемъ госпитальной подкладки* былъ также незначителенъ: этого холста къ 1-му мая 1866 года поставлено г. Малькелемъ $80,130\frac{1}{4}$ аршинъ, г. Урловымъ $279\frac{1}{2}$ аршинъ. Пріемъ былъ столь же труденъ, какъ и госпитальной рубашки, и по тѣмъ же причинамъ.

Главное затрудненіе въ приемѣ какъ рубашки, такъ и подкладки состояло именно въ различіи сортовъ, вызывавшихъ наибольшіе споры. Въ этомъ отношеніи сдача г. Малькеля, несмотря на большую цифру сданного товара, шла успѣши; на все принятое количество его госпитальной рубашки и подкладки забраковано только $3\frac{1}{2}\%$, тогда какъ у г. Урлова каждые принятые 100 аршинъ холста сопровождались 153 аршинами брака.

13) *Пріемъ мягкоаг сапожнаго товара* представлялся по 1-е мая 1866 года крупную цифру $1,171,246\frac{1}{2}$ паръ, въ томъ числѣ отъ поставщиковъ 974,871 пары, отъ склада 196,375 $\frac{1}{2}$ пары. Число поставщиковъ было также значительно, а именно сдано:

	Паръ.
1) Г. Поскребышевымъ (заводч. Вятской губ.)	250,000
2) Г. Малькелемъ (поставщикомъ).	151,080
3) Г. Киселевымъ (заводч. Тульской губ.)	100,000
4) Г. Алафузовымъ (заводч. Казанской губ.)	91,518
5) Г. Фофановымъ (заводч. Вятской губ.)	74,000
6) Г. Клягиннымъ (заводч. въ Болховѣ)	71,800
7) Г. Субботинымъ (заводч. въ Бѣлевѣ)	50,000
8) Г. Дорогулинымъ (заводч. въ Кашинѣ)	42,700
9) Г. Евдокимовымъ (заводч. въ Болховѣ)	36,700
10) Г. Орѣховымъ (заводч. въ Угличѣ)	20,800
11) Г. Стрѣляевымъ (поставщикомъ).	20,120
12) Г. Федорищевымъ (заводч. въ Сухиничахъ)	13,350
13) Г. Анисковымъ (тамъ же).	13,250
14) Г. Савостинымъ (заводч. въ Болховѣ)	13,000
15) Г. Степановымъ (поставщикомъ).	11,460
16) Г. Цетлинскимъ (поставщикомъ)	5,000
17) Г. Варыхановымъ (поставщикомъ)	4,900
18) Г. Бобковымъ (заводч. въ Болховѣ)	3,300
19) Г. Астаповымъ (заводч. въ Серпуховѣ)	1,093
	<hr/> 974,871

Изъ этой таблицы видно, что отношеніе поставщиковъ къ заводчикамъ было какъ 5 : 14, а по числу сданныхъ паръ сапоговъ почти какъ 2 : 7.

Въ приемѣ мягкаго сапожнаго товара, поставляемаго многими лицами и изъ разныхъ мѣстностей, московской пріемной комиссіи удалось совершенно мирнымъ путемъ довольно скоро

измѣнить характеръ прежнихъ поставокъ. Строгій бракъ вна-
чалъ, указаніе на недостатки производства и еще болѣе объ-
ясненіе неправильности раскroя имѣли весьма благотворное
влияніе, а содѣйствіе самого крупного поставщика, Михаила
Яковлевича Поскребышева, личнымъ примѣромъ доказавшаго
всю выгоду внимательнаго раскroя кожъ, привели къ тому,
что самые отсталые производители, каковы, напримѣръ, бол-
ховцы, вступили на путь состязанія. Результатъ благотворный:
товаръ и по выдѣлкѣ и по раскroю день ото дня улучшается,
и во всякомъ случаѣ, по мнѣнію комиссіи, столь удовлетвори-
теленъ, что долженъ вызвать одобреніе и со стороны войскъ.

Слѣдующа принятой въ отчетѣ системѣ, здѣсь приводится таб-
лица браковъ мягкаго сапожнаго товара, выраженная въ про-
центахъ и достаточно характеризующая гг. сдатчиковъ:

		Годы.	Мягкаго армей- скаго товара.	Мягкаго кавказ- скаго товара.	Проц.	Забраковано.
1)	М. Поскребышева . . .	1865			0,95	
	—	1866			0,80	
2)	Г. Фофанова . . .	1865			1,20	
	—	1866			0,77	
3)	Г. Дорогулина . . .	1865			6,50	
	—	1866			4,30	
4)	Г. Бобкова . . .	1866			8,7	
5)	Г. Варыханова . . .	1866			10,0	35,23
6)	Г. Орѣхова . . .	1865			17,25	
	—	1866			3,77	
7)	Г. Алафузова. . .	1865			12,10	
	—	1866			10,14	8,98
8)	Г. Малькеля. . .	1865			12,19	5,80
	—	1866			10,39	29,20
9)	Г. Савостина . . .	1866			15,69	
10)	Г. Клягина . . .	1866			19,06	
11)	Г. Федорищева . . .	1865			20,60	
	—	1866			19,25	
12)	Г. Цетлина . . .	1866			20,95	
13)	Г. Стрѣляева. . .	1865			9,30	
	—	1866			33,56	8,53
14)	Г. Киселева . . .	1865			17,20	
	—	1866			31,05	
15)	Г. Евдокимова . . .	1865			23,45	
	—	1866			23,17	

16) Г. Субботина. . . .	1865	20,90
	—	1866 37,45
17) Г. Анисимова	1866	35,71
18) Г. Степанова. . . .	" "	52,38

Въ таблицѣ обозначенъ бракъ 1865 и 1866 годовъ. Изъ нея наглядно видно, какъ мало доставляли труда при пріемѣ гг. вятскіе заводчики, Покребышевъ и Фофановъ, и какъ за то значителенъ былъ этотъ трудъ у другихъ поставщиковъ и заводчиковъ. Интересны также цифры брака сравнительно между 1865 и 1866 годами. У большинства этотъ бракъ сильно уменьшень; но, къ сожалѣнію, были и рѣзкіе обратные примѣры: такъ, у г. Субботина и безъ того крупный бракъ 1865 года въ 20% возросъ въ 1866 году въ 37%, у г. Киселева изъ 14% онъ поднялся до 31. Не каждый, какъ видно, одинаково относился къ новому дѣлу и, соблюдая свой *исключительно личный* интересъ, вывозимый бракъ вновь предъявлялъ къ пріему, правда, утомляя до крайности терпѣніе членовъ пріемной комиссіи, но наказывая всего болѣе самого себя.

14) *Пріемъ подошвъ и подметокъ* московскою пріемною комиссіею къ 1-му мая 1866 года доходилъ отъ сдатчиковъ до 576,370 паръ, отъ склада 533,042 паръ, а всего подошвъ 1,109,412. Подметокъ принято отъ поставщиковъ 541,535 паръ, отъ склада 430,439 паръ, всего 971,967 паръ.

Слѣдующими лицами поставлено:

		Подошвъ.	Подметокъ.
1) Г. Киселевымъ	131,900	104,050	
2) Г. Астаповымъ	115,300	149,300	
3) Г. Малькилемъ	96,442	74,131	
4) Г. Бенардаки	40,000	40,000	
5) Г. Субботинымъ	40,000	30,700	
6) Г. Алафузовымъ	32,644	10,198	
7) Г. Ораловымъ	25,000	25,000	
8) Г. Слобожаниновымъ . . .	25,000	19,900	
9) Г. Фофановымъ	20,000	20,000	
10) Г. Кануновымъ	20,000	20,000	
11) Г. Стрѣлянскимъ	14,400	14,400	
12) Г. Варыхановымъ	12,000	12,000	
13) Г. Федорищевымъ	10,000	6,500	
14) Г. Александровымъ	8,000	8,000	
15) Г. Цетлиннымъ	2,554	3,256	
16) Г. Евдокимовымъ	2,130	3,100	
17) Г. Анисковымъ	1,000	1,000	

Подошвы и подметки доставлялись всѣхъ производимыхъ сортовъ, т. е. выдѣлки хлѣбной, соковой и спиртовой, и, нужно сказать, вообще весьма удовлетворительного достоинства. Затрудненія при приемѣ главнымъ образомъ сводились къ общей наклонности поставщиковъ выкраивать дѣлюшки въ возможно-большее число паръ и такимъ образомъ вводить въ нихъ концы тонкіе или пухлые, непригодные для назначенія подошвы, или къ подвязямъ, при дурномъ съемѣ сырыхъ кожъ весьма частымъ и порой очень глубокимъ. Нижеслѣдующая таблица, съ процентомъ брака, достаточно характеризуетъ сдатчиковъ въ этомъ случаѣ.

По поставкѣ:	Бракъ въ процентахъ на все поставленное количество.		
	Подошвы.	Подметки.	
1) Г. Фофанова	" "	3	33,46
2) Г. Оралова	" "	6, 2	7, 2
3) Г. Цетлина	" "	7, 8	67, 0
4) Г. Бенардаки	" "	8,75	7,75
5) Г. Евдокимова	" "	9,54	23,48
6) Г. Александрова	1865 года	10,60	28,15
—	1866 —	11,18	22,41
7) Г. Слобоженинова	1865 —	20,16	"
—	1866 —	3,85	62,50
8) Г. Канунова	1865 —	5,26	129,57
—	1866 —	27,27	23,36
9) Г. Астапова	1865 —	19,55	22,64
—	1866 —	15,10	27,02
10) Г. Малькеля.	1865 —	9,92	32,09
—	1866 —	28,53	13,59
11) Г. Федорищева	1865 —	15,15	17,64
—	1866 —	"	63,47
12) Г. Стрѣляева	1855 —	19,32	32,60
—	1866 —	19,33	16,85
13) Г. Аллафузова	1866 —	17,75	14,91
14) Г. Киселева	1865 —	6,55	37,38
—	1866 —	37,33	75,67
15) Г. Варыханова	1866 —	45,16	23,75
16) Г. Субботина	1866 —	140,14	93,43

Изъ приведенныхъ цифръ легко вывести заключеніе, что наименѣе труда встрѣтила московская приемная комисія въ

подошвенномъ товарѣ гг. Орлова и Бенардаки; у остальныхъ заводчиковъ бракъ, а съ нимъ и убитое на пересмотрѣ его время были значительны; у Субботина же этотъ бракъ доходилъ до того, что на 100 принятыхъ паръ подошвы приходилось забраковывать по 140 паръ.

Сравненіе цифръ 1865 и 1866 годовъ тоже даетъ неутѣшительные результаты: бракъ не только не уменьшился, но въ большинствѣ случаевъ увеличился, или если уменьшался въ подошвахъ, то возрасталъ въ подметкахъ, и наоборотъ. Видно, что у производителей подошвенного товара не установился правильно-определеній взглядъ на требованія приемной комиссіи и сохранялась надежда сбывать товаръ недостаточно доброкачественный. При этомъ слѣдуетъ, впрочемъ, оговорить одно обстоятельство: значительная цифра брака относилась къ товару *сырому*, т. е. недостаточно досушеному, который, несмотря на доброе качество, не могъ быть въ этомъ видѣ принятъ и сданъ на сохраненіе въ складъ; онъ требовалъ просушки, что поставщики и дѣлали. Нельзя не замѣтить также, что сказанный недостатокъ въ зимнее время, при приемѣ въ холодныхъ кладовыхъ, не могъ быть и замѣченъ; онъ обнаруживался благодаря теплымъ приемнымъ заламъ московскаго интендантскаго склада.

15) *Пріемъ юспитальнихъ вещей* по числу штукъ былъ незначительный. Принято къ 1-му мая 1866 года всего 51,460 штукъ разныхъ вещей, начиная отъ туфлей и шитаго бѣлья, доходя до стеклянной и оловянной посуды и кончая термометрами. Но, несмотря на незначительную цифру, московская приемная комиссія могла убѣдиться, особенно на первыхъ порахъ, въ какомъ печальному и часто смѣшному положеніи находилось, даже и теперь находится, довольствіе войскъ госпитальными вещами. Многіе образцы до того одряхлѣли, не возобновляясь десятки лѣтъ, что не могутъ служить примѣромъ для приема; многимъ вещамъ нѣть точнаго и яснаго описанія, и, наконецъ, многихъ образцовъ недостаетъ вовсе. При такихъ условіяхъ, первыя поставки встрѣтили огромныя затрудненія. Въ шитыхъ вещахъ не было гарантіи, что онѣ спиты изъ дѣствительно отпущеныхъ для шитья матеріаловъ; поставщикъ ссылался на складъ, а складъ отрицалъ его показанія. Шитье было небрежно, раскрой уродливъ до безобразія, въ виду сокращенія матеріала. Туфли строились чуть не на бумажной

подошвѣ, притомъ изъ конины вмѣсто юфти, со швомъ столь рѣдкимъ и слабымъ, что онъ не могъ выдерживать и кратковременной носки. Эти первыя поставки характеризовали старый порядокъ, подтверждаемый тѣмъ, что наша комисія при перепріемѣ склада.

Стеклянная посуда представляла бракъ, собранный въ разныхъ стеклянныхъ лавкахъ; въ оловянной посудѣ у иныхъ поставщиковъ, какъ, напримѣръ, у тульскихъ оружейниковъ, оказывались цѣлые части (въ донышкахъ солонокъ и т. д.) вмѣсто олова сдѣланныя изъ свинца; наконецъ, представленные термометры показывали при таяніи льда 20° тепла, и не было двухъ схожихъ между собою.

Все это московская приемная комисія, по мѣрѣ силы, старалась исправить; но должно сознаться, что, за неимѣніемъ удовлетворительныхъ описаній и точныхъ образцовъ, все ею принятное едва-ли можетъ называться удовлетворительнымъ. Исключение составляетъ только оловянная посуда, съ которой удобнѣѣ было достигнуть болѣе или менѣе хорошихъ результатовъ, и то благодаря добросовѣстности поставщиковъ гг. Цетлина и Малькеля, заготовлявшихъ ее въ Петербургѣ у фабриканта Ауреля.

Послѣ сказанного остается прибавить, что въ настоящую минуту *необходимъ безотлагательный пересмотръ образцовъ и ихъ описанія для госпитальныхъ вещей всѣхъ наименованій*.

Теперь приведемъ въ таблицѣ цифры участія разныхъ поставщиковъ въ поставкѣ, а равно и цифры павшаго на ихъ долю брака.

		Бракъ въ	
		Штукахъ.	процент.
1) Г. Малькелемъ:	шитаго бѣлья . . .	29,857	
—	шерстяныхъ вещей . . .	521	
—	туплей	8,295	6,46
—	металлическихъ вещей . .	904	
2) Г. Цетлинымъ:	шерстяныхъ вещей . . .	1,066	
—	металлическихъ — . . .	699	8,65
3) Г. Герке:	металлическихъ вещей. . .	1,572	
—	стеклянныхъ —	56	13,86
4) тульскихъ оружейниковъ:	металич. вещей. . .	8,374	101,46
5) Г. Урлова:	металлическихъ вещей . . .	16	8,14
		<hr/> 51,460	

16) Пріемъ амуничныхъ вещей, состоящихъ изъ множества мелкихъ вещей, каковы: козырки, подбородные ремни съ ихъ маленькими гайками, подтулейники, ремни поясные и лопасти къ нимъ, ремни ружейные, ранцы со сложными ихъ частями, султаны и проч., составляя работу кропотливую, но исполненную удовлетворительно, съ достаточнымъ вниманіемъ ко всѣмъ мелочамъ этого сорта вещей. Всего принято къ 1-му мая 1866 года вещей разнаго наименованія 583,132 штуки, не считая перепринятыхъ вещей этого сорта изъ склада. Нижеслѣдующая таблица знакомить съ поставщиками и цифрою ихъ брака.

	Число штукъ.	Бракъ въ % на 100 при- нятыхъ шт.
--	-----------------	---

ПОСТАВЛЕННО АМУНИЧНЫХЪ ВЕЩЕЙ:

1) Отъ г. Степанова: юфтовыхъ шитыхъ .	88,129	
— — — нешитыхъ. .	67,000	13,65
— шапочного прибора . .	7,600	
2) Отъ г. Малькеля: юфтовыхъ шитыхъ .	10,228	
— — — нешитыхъ .	6,900	8,56
— вещей лакированныхъ .	200	
— шапочного прибора . .	156,721	
3) Отъ г. Никонова: султановъ . . .	103,673	9,23
4) — г. Цетлина: юфтовыхъ шитыхъ . . .	26,293	
— — — нешитыхъ. .	8,000	50,69
— — лакированныхъ. . .	10,850	
— — шерстяныхъ . . .	1,650	
5) — болховскихъ заводч.: юфтов. нешит.	25,000	44,04
6) — г. Стрѣляева: шитаго прибора . .	30,000	8,01
7) — г. Алафузова: шапочного — . . .	11,128	12,24
— — юфтовыхъ шитыхъ .	100	
8) — г. Парамонова: шапочного прибора.	8,277	9,53
— — юфтовыхъ нешитыхъ .	3,726	
9) — г. Долгоногова: шерст. жандарм. вещей	7,852	17,41
10) — г. Варыханова: лакированн. шитыхъ	3,100	
— — юфтовыхъ шитыхъ .	2,525	3,03
— — — нешитыхъ	580	
11) — г. Федорова: шерстяныхъ вещей. .	2,563	40,24
12) — г. Савостина: юфтовыхъ шитыхъ .	475	18,01
13) — г. Урлова: — — —	322	44,09
	<hr/>	
	582,132	

17) Пріемъ металлическихъ вещей былъ несложенъ и къ 1-му мая 1866 года составлялъ 74,161 штуку.

Бракъ въ
процент.

ПОСТАВЛЕНО:

1) Отъ тульскихъ оружейн.: пуговицъ	50,200	дюж.	23,19
— — — шпоръ и стремянъ	663	шт.	
2) — г. Цетлина: колецъ и пряжекъ	22,630	—	9,75
3) — г. Варыханова: приборовъ къ пор-			
тупеямъ	668		
	84,161		

Сверхъ всего вышеизложеннаго, московскою приемною комиссией принято къ 1-му мая 1866 года:

1) Отъ г. Андреевскаго:

Палатокъ и пикетовъ съ приборомъ	2,700	шт.	
Ящикъ	433	—	
Веревокъ	8,177	саж.	
2) Отъ г. Быкова: рогожъ	83,854	шт.	
— — ящикъ	1,835	—	
— — веревокъ	190,292	саж.	
— г. Былаева: рогожъ и циновокъ	1,100	шт.	
— — лубьевъ	900	—	

Наконецъ, осмотрѣно вещей, бывшихъ въ употреблениіи и сданныхъ въ склады отъ войскъ, до 30,000 штукъ.

Мы закончили нашъ цифровой отчетъ и должны развѣ привѣтить въ заключеніе, что, несмотря на громадность суммы принятыхъ предметовъ, ни одинъ изъ нихъ не принялъ чрезъ московскую приемную комиссию безъ осмотра; въ дѣлѣ тканей каждый аршинъ былъ ею промѣренъ, изъ штучныхъ вещей каждая сочтена, а, гдѣ нужно — и взвѣшена. Объ этомъ обстоятельствѣ упоминается не для вящшаго доказательства трудовъ комиссіи, но въ уясненіе двухъ вопросовъ, недостаточно еще выраженныхъ.

Мнѣ не разъ приводилось встрѣтить печатно возраженія на невозможность полнаго просмотра всѣхъ предъявляемыхъ къ сдачѣ вещей. Эта невозможность высказывалась и вѣ печати, въ разныхъ письменныхъ и офиціальныxъ инніяхъ и отзывахъ. Московская комиссія двухгодичнымъ опытомъ доказала, наоборотъ, полную возможность такого пріема. Этимъ она, строго говоря, не явила ничего нового, но подтвердила возможность

приложениія въ Россіи системъ пріема, установившихся въ Англії и во Франції.

Въ нѣкоторыхъ нашихъ пріемныхъ комисіяхъ установилось убѣжденіе, что не настоитъ надобности осматривать каждый предметъ, расшивать и развертывать каждую половинку сукна, каждый кусокъ полотна или холста и т. д., что можетъ имѣть мѣсто *довѣріе къ поставщику*, при которомъ достаточно осмотрѣть одну вещь изъ *десяти, ста или тысячи*. Такой пріемъ дѣйствительно облегчаетъ трудъ, съ такой системой можно работать три часа въ сутки; но должно сознаться, что подобный взглядъ не только неправиленъ, но и крайне вреденъ. По всѣмъ отраслямъ нашей отечественной промышленности, соприкасающимся съ веществомъ довольствиемъ войскъ, дѣло поставокъ было до того испорчено, привычка сбывать въ казну все дурное до того укоренилась въ большинствѣ поставщиковъ, обычай оплачивать недоброкачественность сдаваемаго товара столь усвоился, что въ настоящую минуту сокращать личный трудъ пріема подъ идеей довѣрія—*положительно равносильно поддержанію старыхъ порядковъ*, хотя и въ другой формѣ. Прежде за пріемъ брали деньги и накладки, не просматривая, какой товаръ берется; теперь деньги и накладки братъ *трудно*, но, сокращая трудъ работы, можно брать *свободные часы и дни*. Поставщики въ послѣднемъ случаѣ будуть въ большой выгодѣ, они рады пользоваться оказываемымъ довѣріемъ, восхвалять даже за него; но все это вредно отражается и на довольствіи, и на самихъ поставщикахъ. Если въ Англії и во Франції, гдѣ всѣ производства стоятъ далеко впереди нашихъ, если, повторяемъ, и тамъ въ пріемныхъ комисіяхъ просматривается каждый предметъ и довѣріе къ производителямъ не составляетъ темы для варіацій, то у насъ на первыхъ порахъ дѣйствій пріемныхъ комисій лежитъ нравственная обязанность, кроме доставленія войскамъ хорошихъ вещей, строго справедливымъ и до мелочей внимательнымъ пріемомъ заставить фабрикантовъ- заводчиковъ и спекулянтовъ-поставщиковъ, столь же внимательно относится къ своимъ съ казпою обязательствамъ.

Къ сказанному остается присовокупить, что дѣйствія всѣхъ пріемныхъ комисій должны быть совершенно одинаковы: отъ недостатка въ единствѣ дѣйствій могутъ произойти печальные результаты, или вернется старая возможность выбора поставщиками для сдачи тѣхъ комисій, въ которыхъ характеръ пріема

болѣе для нихъ удобенъ, или, что еще хуже, брали одной комиссіи могутъ быть приняты въ другихъ.

Заключеніе нашего отчета составляетъ нѣсколько данныхъ къ решенію вопроса: какъ отзвался новый порядокъ приема въ самыхъ войскахъ. Конечное слово въ этомъ случаѣ, безспорно, принадлежитъ гг. инспекторамъ войскъ; но, при правѣ войскъ браковать выдаваемый имъ товаръ, въ дѣлахъ московской приемной комиссіи имѣется нѣсколько случаевъ, которые нѣть надобности обходить молчаниемъ. Къ части нового порядка приема, сказанныхъ случаевъ было весьма немного, несмотря на огромный выпускъ въ войска предметовъ вещеваго довольствія. Мы коротко изложимъ относящіяся къ дѣлу факты:

1) Первое столкновеніе приемной комиссіи произошло съ 146-мъ пѣхотнымъ Царицынскимъ полкомъ: имъ было забраковано въ октябрѣ 1865 года 635 $\frac{1}{2}$ паръ подошвъ, на сумму 228 р. 78 к. сер., перепринятыхъ изъ московского интендантскаго склада московскою приемною комиссіей, препровожденныхъ въ казанскій интендантскій складъ и выданныхъ имъ Царицынскому полку. О дѣлѣ этомъ дошло свѣдѣніе до московской приемной комиссіи частнымъ образомъ, въ ту пору, когда, согласно § 76 положенія, было уже произведено казанскимъ окружнымъ интенданствомъ слѣдствіе и забракованныя подошвы назначены къ аукціонной продажѣ. Какъ предсѣдатель приемной комиссіи, я обращался къ казанскому окружному интенданту съ просьбою остановить аукціонную продажу, возвратить въ Москву забракованный товаръ и дать возможность комиссіи уяснить или свою ошибку, или разность ея взгляда со взглядомъ Царицынского полка. Казанскій окружный интенданть отвѣчалъ невозможностію удовлетворить эту просьбу, за незнаніемъ, гдѣ расположены Царицынскій полкъ. Благодаря серьезному отношению къ дѣлу генераль-интенданта, аукціонная продажа была остановлена и всѣ 635 $\frac{1}{2}$ паръ забракованныхъ подошвъ были доставлены въ московскую приемную комиссію. По отзыву полка, изъ нихъ 80 паръ были забракованы за недостатокъ мѣры; за пухлость, легкость и дурную выѣзкую 369 паръ; затѣмъ негодныхъ концовъ, отрѣзанныхъ отъ дѣлѣнія, выданныхъ въ Москву, 186 $\frac{1}{2}$ паръ.

Комиссія въ общемъ составѣ разсмотрѣла этотъ бракъ. Это былъ для нея первый практическій урокъ въ поѣзрѣ своякъ дѣйствій. 80 паръ, забракованныхъ за неполноту мѣры, не вѣ

подлежали браку, такъ какъ само положеніе допускаетъ при храненіи въ складѣ усадку; въ нѣкоторыхъ усадкахъ оказалось большею, что могло происходить и отъ ея недосмотра, и отъ усадки, послѣдовавшей при транспорѣ. 186 $\frac{1}{2}$ паръ отрѣзанныхъ негодныхъ концовъ ставили комиссію въ печальное положеніе признать таковой бракъ: на концахъ значилось ея клеймо, и юридическому возраженію не было мѣста. Но было мѣсто возраженію другого рода: въ 1865 году подошва перепримѣнялась изъ склада и отъ сдатчиковъ безъ обрѣзки плохихъ концовъ, которые обозначались мѣломъ и составляли скидку въ мѣрѣ дѣлюшки. Эти-то концы обрѣзанные и были представлены Царицынскимъ полкомъ, который, конечно, поступиль бы справедливѣе, если бы забраковалъ цѣлыхъ дѣлюшки, а не обрѣзывали ихъ концовъ. На этихъ концахъ лежало клеймо комиссіи, и ей, повторяю, оставалось одно: признать свою ошибку и извлечь добрый урокъ на будущее время, т. е. обрѣзывать дурные концы, а не считать ихъ только скидкой. Что касается 369 паръ, забракованныхъ за дурную выдѣлку, то изъ нихъ 339 паръ комиссія нашла забракованными совершенно невѣрно, по недостаточному знанію свойствъ подошвы хлѣбной выдѣлки. Всего комиссія признала вѣрнымъ бракомъ 296 $\frac{1}{2}$ паръ, на сумму 106 р. 74 к. сер., которыхъ и были замѣнены на счетъ комиссіи.

2) Въ октябрѣ 1865 года, уфимскій губернскій баталіонъ забраковалъ 220 паръ подошвъ, на сумму 79 р. 20 к., и 335 паръ подметки, на сумму 60 р. 30 к., такъ какъ онъ призналъ ихъ совершенно горѣлыми и къ употребленію негодными. Казанскій окружный интенданть препроводилъ образцы подошвъ и подметокъ въ московскую пріемную комиссію для разсмотрѣнія, а равно и копию съ акта уфимскаго баталіона. Пріемная комиссія разсмотрѣла эти образцы, нашла ихъ во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворяющими высочайше утвержденному образцу и его описанію, къ ногѣ годными, и объяснила возникшее недоразумѣніе недостаточнымъ знакомствомъ со свойствами подошвенной кожи хлѣбной выдѣлки, въ сухомъ видѣ принимающей часто темнобурый цвѣтъ и получающей способность ломаться по лицу. Ею объяснено также, что юрѣть кожа можетъ только пропитанная дегтемъ, котораго нѣть вовсе въ хлѣбной подошвѣ, и что эта посѣдѣнія, бывъ размочена, какъ дѣлается при употреблѣніи ея въ обувь, снова принимаетъ прежнія хорошия свойства.

и къ дѣлу носки совершенно удовлетворительна. Образцы, а равно и мнѣніе комисіи были представлены на заоченіе главнаго интендантскаго управления, которое вполнѣ раздѣлило отзывъ приемной комисіи и сдѣлало распоряженіе о внушеніи командиру уфимскаго баталіона быть болѣе внимательнымъ въ оцѣнкѣ вещей, отпускаемыхъ интендантскими складами.

3) Въ январѣ, 51-й резервный пѣхотный баталіонъ забраковалъ 138 паръ подметки, на сумму 24 р. 84 к. Московскій окружный интендантъ, на основаніи 76 § положенія, навзначилъ слѣдствіе, по которому оказалось подметокъ дѣйствительно недоброкачественныхъ $58\frac{1}{2}$ паръ, на сумму 10 р. 55 к. Окружный интендантъ, прежде продажи оныхъ съ аукціона, спросилъ приемную комисію, не признается ли она возможнымъ принять какія-либо другія мѣры вмѣсто оцѣночной продажи. Приемная комисія, въ видахъ разъясненія дѣла для себя лично, просила о высылкѣ за ея счетъ въ Москву забракованныхъ подметокъ. Къ 1-му мая 1866 года эти $58\frac{1}{2}$ паръ подметокъ высланы еще не были, и сказать о нихъ нечего.

4) Въ январѣ 1866 года, 31-й пѣхотный резервный баталіонъ забраковалъ рубашечнаго холста 692 аршина, на сумму 53 р. 63 к., и подкладочнаго 8,688 аршинъ, на сумму 499 р. 56 к. Московскій окружный интендантъ предложилъ командиру баталіона просмотрѣть тщательнѣе бракуемый холстъ, въ смыслѣ его годности для своего назначенія. Произведя таковой просмотръ, 31-й пѣхотный резервный баталіонъ увѣдомилъ окружнаго интенданта, что относительно рубашки онъ остается при прежнемъ мнѣніи и бракуетъ 692 аршина; что же касается подкладки, то изъ 8,688 аршинъ оказалось, по его мнѣнію, дѣйствительнаго брака $720\frac{1}{2}$ аршинъ (т. е. въ одиннадцать разъ меньше). Какъ отъ рубашки, такъ и отъ подкладки было доставлено по два образца—одному лучшему, другому худшему. Любопытно, что московская приемная комисія, въ общемъ своемъ составѣ разматривавшая образцы, нашла образецъ лучшей рубашки подлежащимъ браку, а худшей неподлежащимъ; вмѣсть съ тѣмъ она просила выслать ей для разсортировки все забракованное количество холста рубашечнаго и подкладки. Разсортировавъ, она, по общему совѣщанію, нашла изъ 692 аршинъ рубашки неправильно забракованныхъ, т. е. отвѣчающихъ образцу, $275\frac{3}{4}$ аршинъ, а подлежащихъ браку $416\frac{1}{4}$ аршинъ; подкладки, неподлежащей браку, $328\frac{1}{4}$, и неотвѣ-

*

чающей образцу 392 $\frac{1}{4}$ аршина. Все бракуемое количество холста было замѣнено на счетъ комиссіи.

5) Въ январѣ 1866 года, 2-й лейбъ-драгунскій Псковской Его Величества полкъ забраковалъ 179 $\frac{1}{2}$ паръ подметки, на сумму 32 р. 31 к., какъ долго лежавшей и перегорѣлой. Подметка была доставлена въ московскую пріемную комиссию, которая снова убѣдилась въ плохомъ пониманіи въ войскахъ свойствъ хлѣбной подошвы, въ сухомъ видѣ весьма невидной. По разсортировкѣ 174 $\frac{1}{2}$ паръ, оказались годными 130 $\frac{1}{2}$ паръ; остальный 47 подлежали браку за пухлость, тонину и маломѣрность. Этотъ бракъ былъ замѣненъ за счетъ комиссіи.

6) Въ марта 1866 года, 1-й гусарскій Сумскій полкъ, представивъ образцы сѣросиневатаго армейскаго сукна и мягкаго сапожнаго товара къ московскому окружному интенданту, объяснилъ, что сомнѣвается въ достоинствѣ этихъ вещей и въ годности ихъ къ прослуженію положеннаго срока, почему и просить разсмотрѣть ихъ, и въ случаѣ, если они окажутся несоответствующими своему назначенію, то замѣнить доброкачественными. Образцы эти переданы были въ московскую пріемную комиссию, которая, по заключеніи въ общемъ своемъ составѣ, нашла образецъ сѣросиневатаго сукна по числу нитей, вѣсу и разрыву выше высочайше утвержденаго образца, а образецъ мягкаго сапожнаго товара вполнѣ годнымъ для своего употребленія и даже принятымъ комиссию вторымъ сортомъ. Этотъ фактъ дѣлаетъ честь 1-му гусарскому Сумскому полку, что онъ не поторопился составленіемъ акта о бракѣ, но просилъ разъясненія своихъ недоразумѣній.

Затѣмъ до 1-го мая поступили извѣщенія о забракованіи облегченною батарею 1-й конно-артилерійской бригады 131 пары подошвъ, 2-мъ Софійскимъ пѣхотнымъ полкомъ 122 паръ подошвъ, 3-мъ Смоленскимъ уланскимъ полкомъ 65 паръ подметокъ и 2,682 аршинъ рубашечнаго холста, батарейною батарею 2-й резервной артилерійской бригады 299 аршинъ рубашечнаго холста; но самые забракованные предметы въ комиссию для разсмотрѣнія еще не поступали, и о нихъ производится переписка.

М. КИТТАРЫ.